

## Polycarbonat Glasfaser 10% (PC GF10)

### Allgemein

Polycarbonat GF 10% ist ein sehr fortschrittliches, mechanisches und thermisch stabiles Filament, das speziell für 3D-Druck entwickelt wurde. Neben der hohen Druckqualität, der hohen mechanischen Festigkeit und der Wärmebeständigkeit bietet das Glasfaserverstärkte PC eine hervorragende Schlagzähigkeit und Bruchzähigkeit und ist damit die ideale Wahl für technische Anwendungen.

Vorsicht ist bezüglich Spannungsrisen, einwirken von Heisswasser und Säuren/Laugen wie zum Beispiel Aceton geboten. Das Bauteil kann dann sehr spröde werden und ohne Vorwarnung brechen oder zerspringen. Für die Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Filament trocken ist und mit Ihrem Drucker ausreichend hohe Temperaturen erreicht werden können.

### vorteilhaft

- Hohe Festigkeit, Härte und Zähigkeit
- Temperaturbeständigkeit von -150 bis +135°C
- Gute elektrische Isolierfähigkeiten
- PC ist bei 120°C sterilisierbar

### unvorteilhaft

- PC ist anfällig gegen Spannungsrisbildung
- PC ist kerbempfindlich
- PC brennt, verlöscht aber wieder nach Entfernen der Zündquelle
- PC ist unbeständig gegen starke Säuren und Laugen, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe und langzeitige Einwirkung von heissem Wasser

### Einige Verarbeitungsdaten

#### Drucktemperatur

290-320 °C

#### Heizbett Temperatur

120-150 °C

#### Schwindung

mittel

#### Dichte (g/cm<sup>3</sup>, 21.5 °C)

1.27 g/cc

#### Schmelzindex - Fließfähigkeit

21 g/10 min